

AB 09 RASOCAL

Rasante fine di calce idraulica naturale NHL 3,5, Microcalce CL 90-S, ed inerti con curva selezionata e granulometria massima di 0,8 mm.



Descrizione del prodotto

AB 09 RASOCAL è un rasante fine naturale di calce idraulica naturale NHL 3,5, Microcalce CL 90-S, inerti con curva selezionata e granulometria massima di 0,8 mm.

AB 09 RASOCAL ha le seguenti caratteristiche:

- ad elevata purezza;
- a basso contenuto di sali solubili;
- resistente agli agenti atmosferici;
- non contiene resine di sintesi;
- non forma barriera al vapore.

Fornitura e stoccaggio

AB 09 Rasocal viene fornito in sacchi da 25 kg su pallet con estensibile.

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo.

Preparazione supporti e modalità di applicazione

Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o asportabili. Preparare l'impasto aggiungendo, ad ogni sacco da 25 kg di AB 09 RASOCAL, circa 7 litri di acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L'impasto così ottenuto è lavorabile per 6 ore. Dopo essere stato lasciato riposare per 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con la spatola metallica con uno spessore di 2-3 mm per mano. L'eventuale lavorazione a frattazzo della seconda mano, applicata quando la prima è perfettamente rassodata, 24 ore dopo, deve essere eseguita in fase plastica facendo rinvenire la superficie del materiale applicato inumidendolo e successivamente operando con il fratazzo di spugna fino a ottenere una finitura di tipo "civile fine". Prima di operare la finitura colorata finale, attendere almeno la completa maturazione.

Campi di impiego

AB 09 RASOCAL è il prodotto ideale per i seguenti utilizzi:

- come regolatore di assorbimento per intonaci nuovi di diversa natura eseguiti con i prodotti della linea PALLADIO;
- come ponte di aderenza di intonaci nuovi eseguiti con i prodotti della linea PALLADIO;
- per la rasatura di regolarizzazione/ponte di aderenza di intonaci esistenti, previa adeguata preparazione e applicazione di prodotto PALLADIO CONSOLIDA;
- per rasature armate con interposizione di reti bidirezionali in fibra di vetro alcali resistenti della linea PALLADIO;
- come fondo per l'applicazione di pitture traspiranti in calce;

Voci di capitolato

Rasante fine di calce idraulica naturale NHL 3,5, Microcalce CL 90-S, inerti con curva selezionata e granulometria massima di 0,8 mm tipo PALLADIO AB 09 di Fornaci calce Grigolin, avente le seguenti caratteristiche: peso specifico 1300 Kg/m³; diametro massimo >0,8 mm; permeabilità al vapore acqueo μ 9; reazione al fuoco A1; adesione su laterizio 0,8 N/mm²; assorbimento d'acqua W1; conducibilità termica 0,38 W/mK.

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Peso specifico	1300 kg/m ³ deter.in caduta libera
Diametro massimo	< 0,8 mm
Spessore di applicazione	2-3 mm per mano
Tempo d'impiego	> 6 h ca.
Acqua d'impasto	28% circa
Resistenza a compressione	categoria CS III
Consumo teorico	3-4 kg/m ²
Permeabilità al vapore acqueo μ	9
Reazione al fuoco	classe A1
Adesione su laterizio	0,8 N/mm ²
Tipo di frattura	A
Assorbimento d'acqua	W1
Conducibilità termica λ	0,38 W/mK (valore tabulato)

Avvertenze

Non mescolare AB 09 RASOCAL con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante le fasi di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare AB 09 RASOCAL con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per applicazioni su intonaci posati con spessori elevati o su termintonaci verificarne il corretto grado di stagionatura.

v. 02/2017

