



arteMURI® ARTESTUCCO



Stucco per rasature di interni.

Descrizione del prodotto e campi di impiego

ARTESTUCCO, disponibile in polvere ed in pasta, è uno stucco per il ripristino di imperfezioni, microcavillature, o per la rasatura di pareti interne. Dotato di buon potere d'aggrappaggio, non sfarinante, a basso ritiro e facilmente carteggiabile da asciutto è formulato con polimeri insaponificabili, cariche molto fini e speciali additivi che conferiscono ottima lavorabilità.

Vantaggi

Ottima adesione
Basso ritiro
Facilmente carteggiabile
Facilità di applicazione

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rasature di vario genere, gesso e cartongesso possono essere stuccate e/o rasate con lo stucco per interni ARTESTUCCO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di polimeri insaponificabili e carbonato di calcio a particelle finissime.

Il consumo minimo di tale prodotto rasando su superficie predisposta è pari a 0,5-1 kg/m².

ARTESTUCCO

Consumo e confezione

ARTESTUCCO in Pasta viene fornito in imballi da 5 kg e da 25 kg. ARTESTUCCO in Polvere viene fornito in sacchi da 16 kg.

Il consumo minimo per tale prodotto rasando su superficie predisposta è pari a 0,5-1 kg/m².

Norme sulla conservazione

Il prodotto in pasta teme il gelo: conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. Il prodotto in polvere deve essere conservato al riparo dall'umidità.

In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del supporto

I supporti nuovi stagionati, puliti e asciutti non devono essere friabili

I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, accuratamente puliti a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare.

Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti.

Trattamento del supporto

Intonaci/Gesso/Cartongesso nuovi: applicare direttamente.

Intonaci già tinteggiati: le vecchie pitture in fase di stacco vanno asportate meccanicamente, quindi applicare una mano di fissativo ONE MICRO pronto all'uso. Prima della stesura di ARTESTUCCO, attendere almeno 6 ore.

Preparazione del prodotto

ARTESTUCCO in PASTA è pronto all'uso.

ARTESTUCCO in POLVERE va impastato con circa il 40% d'acqua pulita (circa 6 litri d'acqua per 16 kg di polvere), aggiungendo la polvere all'acqua e miscelando con trapano a frusta fino ad ottenere una pasta omogenea. Lasciar riposare per 5 minuti, quindi rimiscelare ancora per 1 minuto.

Applicazione

Procedere all'applicazione tramite rasatura con taloscia di acciaio inox fino a ottenere una superficie perfettamente liscia. Dopo essiccazione rimuovere le eventuali imperfezioni con carta vetrata della grana desiderata e spolverare.

Per ripristinare spessori elevati, applicare il prodotto in strati successivi attendendo per ogni passata, che lo strato precedente sia asciutto.

Per la stuccatura di piccole imperfezioni, fori, microcavillature utilizzare una spatola metallica, schiacciando il prodotto all'interno e lisciando la superficie. Nel caso di spessori elevati, ripetere l'operazione dopo che lo strato precedente sia asciutto: lisciare poi con carta vetrata.

Avvertenze importanti

Non applicare ARTESTUCCO con temperatura ambientale o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +30°C.

ARTESTUCCO

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

ARTESTUCCO

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Tipo di legante	polimeri insaponificabili
Aspetto	pasta bianca / polvere bianca
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1800 ± 20 g/l
Applicazione	Fratazzo o spatola in acciaio inox
Consumo teorico	ca. 0,5-1 kg/m ² (variabile a seconda dello spessore)
Resa teorica	2-1 m ² /kg (variabile a seconda dello spessore)
Essiccazione superficiale a 20°C	Circa 4 ore
Indurimento a 20°C / Sovraverniciatura	Circa 6 ore per 1mm di spessore

v. 20/2020

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.